



DATA SHEET TÉCNICO

Propriedades	Grãos	5/16/4	4/10	10/30	30 MF	50 MF	140 MF	200 MF
		% Retido						
Análise Granulométrica	# 5/16/4	29	-	-	-	-	-	-
	# 4	65	-	-	-	-	-	-
	# 5	-	5	-	-	-	-	-
	# 10	-	89	2	-	-	-	-
	# 12	-	-	15	-	-	-	-
	# 30	-	-	82	-	-	-	-
	# 35	-	-	-	3	-	-	-
	# 40	-	-	-	17	-	-	-
	# 50	-	-	-	-	1	-	-
	# 100	-	-	-	-	10	14	-
	# 200	-	-	-	-	22	-	15
	# 325	-	-	-	-	15	-	-
	Finos		6	6	1	80	-	-
Diâmetro Médio	mm	5,910	2,990	1,260	0,480	0,120	-	0,080
Índice Magnético	%			-			0,04	
Densidade Bulk	g/cm ³			-			1,14	
Porosidade Aparente	%				6,4			
Adsorção Aparente	%				2,6			
Massa Específica Aparente	g/cm ³				2,5			
Análise Química, %	Al ₂ O ₃				58,5			
	SiO ₂				34,5			
	Fe ₂ O ₃				2,4			
	TiO ₂				2,0			
	K ₂ O				1,9			
	Outros				0,7			
Análise Mineralógica	Mulita Al ₆ Si ₂ O ₁₃				> 85%			
Refratariedade	°C				1.832			
	CO				37			
Embalagem	-				Big Bags ou Sacos de Papel			
Obs:	-				Outras faixas sob consulta			

Enviar solicitações de ficha de segurança através do e-mail: sds@grupocurimbaba.com.br.

