



HOJA TÉCNICA

Propiedades	Granos	# 8/16	# 8/35	# 16/30	# 20/40
		% Retenido			
Análisis de Malla	# 8	1	-	-	-
	# 12	46	-	-	-
	# 14	-	55	-	-
	# 16	49	-	-	-
	# 18	-	37	8	-
	# 20	3	-	38	1
	# 25	-	7	36	-
	# 30	-	-	14	59
	# 35	-	-	-	-
	# 40	-	-	3	38
	# 50	-	-	-	1
	Finos	1	1	1	1
Diámetro Medio	mm	1,710	1,550	0,830	0,641
Densidad Bulk	g/cm ³	1,41	1,39	1,34	1,30
Presión de Cierre psi, % finos	5.000	49,4	47,6	45,0	48,3
Dureza de Mohs	-	5 - 6			
Análisis Químico, %	SiO ₂	55,5			
	Al ₂ O ₃	21,9			
	K ₂ O	8,7			
	Na ₂ O	6,9			
	Fe ₂ O ₃	3,8			
	CaO	1,6			
	TiO ₂	0,6			
	Outros	1,0			
Análisis Mineralógica	KAISi ₃ O ₈	Microclinio			
	AlSi ₂ O ₆	Alcima			
	KAISi ₃ O ₈	Ortoclosáio			
	NaFe	Egirina			
	KNa ₃ Al ₄ Si ₄ O ₁₆	Nefelina			
	Na ₄ Si ₃ Al ₃ O ₁₂	Sodalita			
	NaAlSi ₃ O ₈	Albita			
	KAl ₂ Si ₃ AlO ₁₀ (OH) ₂	Muscovita 1M			
-	NO CONTIENE SÍLICE LIBRE				

Las solicitudes de MSDS deben ser enviadas a sds@grupocurimbaba.com.br.

