



DATA SHEET TÉCNICO

Propriedades	Grãos	8/16	10/20	12/20	16/30	18/30	20/40	30/70
		% Retido						
Análise Granulométrica	# 12	37	-	-	-	-	-	-
	# 16	59	50	47	2	-	-	-
	# 18	-	-	-	23	3	-	-
	# 20	3	43	46	40	39	1	-
	# 25	-	-	-	29	40	-	-
	# 30	-	6	6	5	16	69	3
	# 35	-	-	-	-	-	28	-
	# 40	-	-	-	1	2	2	48
	# 60	-	-	-	-	-	-	46
	# 70	-	-	-	-	-	-	2
	# 100	-	-	-	-	-	-	1
	Finos	1	1	1	-	-	-	-
Diâmetro Médio	mm	1,640	1,210	1,200	0,910	0,820	0,660	0,430
Densidade Bulk	g/cm ³	1,94						
Resistência ao Esmagamento, % fines	7.500 psi	25,9	21,1	22,0	20,5	16,4	14,9	12,4
Análise Química, %	Al ₂ O ₃	73						
	Fe ₂ O ₃	15						
	SiO ₂	7						
	TiO ₂	2						
	K ₂ O	1						
	Outros	2						
Análise Mineralógica	Corídon-α Al ₂ O ₃	89,4						
	Hematita-α Fe ₂ O ₃	7,5						
	Maguemita-γ Fe ₂ O ₃	2,3						
	Pseudobrookita-Fe ₂ TiO ₅	0,7						
Embalagem	-	Big Bags ou Sacos de Papel						

Enviar solicitações de ficha de segurança através do e-mail: sds@grupocurimbaba.com.br.