



DATA SHEET TÉCNICO

Propriedades	Grãos	AFS 55	AFS 70
		% Retido	
Análise Granulométrica	# 50	1	1
	# 70	28	35
	# 100	47	47
	# 140	20	14
	# 200	4	2
	# 270	-	1
	Finos	-	-
Módulo de Finura	AFS	53,0	69,3
Finos menores que 112 micra	%	0,1	2,5
Densidade Bulk	g/cm ³	1,82	1,81
Formato	-	Esférico	
Análise Química, %	Al ₂ O ₃	70,0	
	Fe ₂ O ₃	13,0	
	SiO ₂	12,0	
	TiO ₂	1,9	
	MgO	0,08	
	Cr ₂ O ₃	0,0	
	Outros	2,7	
Análise Mineralógica, %	Coríndon-(α - Al ₂ O ₃)	62,2	
	Mulita-(Al ₆ Si ₂ O ₁₃)	26,9	
	Hematita-(α - Fe ₂ O ₃)	5,6	
	Maghemita-(γ - Fe ₂ O ₃)	5,2	
Perda ao fogo	%	<0,10	
Umidade	%	<0,10	

Enviar solicitações de fichas de segurança através do e-mail: sds@grupocurimbaba.com.br