



DATA SHEET TÉCNICO

Propriedades	Grãos	8/16	12/20	16/30	18/30	20/40
		% Retido				
Análise Granulométrica	# 10	2	-	-	-	-
	# 12	13	-	-	-	-
	# 14	56	10	-	-	-
	# 16	25	29	-	-	-
	# 18	-	32	23	5	-
	# 20	4	24	61	22	3
	# 25	-	5	13	55	28
	# 30	-	-	2	17	40
	# 35	-	-	-	1	25
	# 40	-	-	1	-	3
	# 50	-	-	-	-	1
	Finos	-	-	-	-	-
Diâmetro Médio	mm	1,520	1,40	0,940	0,800	0,670
Densidade Bulk	g/cm ³	2,08				
Resistência ao Esmagamento, % finos	12.500 psi	19,3	16,9	12,9	6,87	3,80
Análise Química, %	Al ₂ O ₃			74		
	Fe ₂ O ₃			15		
	SiO ₂			7		
	TiO ₂			2		
	K ₂ O			1		
	Outros			1		
Análise Mineralógica	Coríndon-α Al ₂ O ₃			90,7		
	Hematita-α Fe ₂ O ₃			5,3		
	Maguemita-γ Fe ₂ O ₃			2,8		
	Pseudobrookita-Fe ₂ TiO ₅			1,1		
Embalagem	-	Big Bags ou Sacos de Papel				
Obs:	-	Outras faixas sob consulta				

Enviar solicitações de ficha de segurança através do e-mail: sds@grupocurimbaba.com.br.

