



HOJA TÉCNICA

Propiedades	Granos	18/60	18/100
		% Retenido	
Análisis de Malla	# 20	14	-
	# 30	-	35
	# 40	-	27
	# 60	86	26
	# 100	-	11
	Finos	0	1
Diámetro Medio	mm	0,600	0,530
Índice Magnético	%	-	0,04
Porosidad Aparente	%	6,50	
Absorción Aparente	%	2,57	
Masa Específica Aparente	g/cm ³	2,56	
Análisis Químico, %	Al ₂ O ₃	58,7	
	SiO ₂	34,1	
	TiO ₂	2,51	
	Fe ₂ O ₃	2,23	
	K ₂ O	1,51	
	Otros	0,93	
Refractariedad	°C	1.832	
	CO	37	
Embalaje	-	Big Bags o Bolsas de Papel	
Obs:	-	Otros granos bajo consulta	

Las solicitudes de MSDS deben ser enviadas a sds@grupocurimbaba.com.br.

