



CASTBALL

Arena Cerâmica Esférica para Fundición

Análisis de Malla

% Retenido

Granos	AFS 40	AFS 45	AFS 50	AFS 55	AFS 65
# 20	-	-	-	-	-
# 30	1	-	-	-	-
#40	31	15	10	2	-
#50	42	40	37	18	2
#70	21	34	36	56	50
#100	4	9	14	20	37
#140	1	2	3	4	10
#200	-	-	-	-	1
#270	-	-	-	-	-
Finos	-	-	-	-	-
Módulo de Finura GFN	41	46	49	54	63
Permeabilidad	281	227	162	136	104
Formato del grano	Esférico				

Análisis Químico

%	
Al ₂ O ₃	73,5
Fe ₂ O ₃	14
SiO ₂	7
TiO ₂	2
Otros	3,5

Análisis Mineralógica

%	
Corundo	84,5
Hematites	6,5
Magwemita	1,5
Mullita	-
Anortita	7,5

Otras Propiedades

Pérdida por ignición	%	<0,10
Humedad	%	<0,10
pH	-	7,1
Demanda Acida pH 2	ml	1,6
Demanda Acida pH 6	ml	0,8

Solicitudes de la Hoja de Seguridad a través del sitio web:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.