

CHAMOTE MC 60

Análise Granulométrica

% Retido

Grãos	5/16/4	4/10	10/30	30MF	50MF	140MF	200MF
#5/16	3	-	-	-	-	-	-
#1/4	31	-	-	-	-	-	-
#4	60	-	-	-	-	-	-
#5	-	5	-	-	-	-	-
#10	-	89	2	-	-	-	-
#12	-	-	15	-	-	-	-
#30	-	-	82	-	-	-	-
#35	-	-	-	3	-	-	-
#40	-	-	-	17	-	-	-
#50	-	-	-	-	1	-	-
#100	-	-	-	-	10	14	-
#200	-	-	-	-	22	-	15
#325	-	-	-	-	15	-	-
Finos	6	6	1	80	-	-	-
Diâmetro Médio (mm)	5,970	2,990	1,260	0,480	0,120	-	0,080

Análise Mineralógica

%
 Mulita $Al_6Si_2O_{13}$ >85%

Análise Química

%	
Al_2O_3	58,5
SiO_2	34,5
TiO_2	2,4
Fe_2O_3	2,0
K_2O	1,9
Outros	0,7

Outras Propriedades

		5/16/4	4/10	10/30	30MF	50MF	140MF	200MF
Densidade Bulk	g/cm^3			-			1,14	
Índice Magnético	%			-			0,04	
Porosidade Aparente	%				6,4			
Absorção Aparente	%				2,6			
Massa Específica Aparente	g/cm^3				2,5			
Refratariedade	°C				1.832			
	CO				37			

Solicitações da Ficha de Segurança através do site:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.