

CORÍNDON FLUX

Análisis de Malla

% Retenido

Granos	FLUX Especial	FLUX
#30	0	0
#40	0	0
#200	39	33
#325	-	13
Finos	61	54
Diámetro Médio (mm)	0,140	0,190

Otras propiedades

Densidad utilizada	g/cm ³	2,08	2,33
Humedad	ml	0,2	0,1

Análisis químico

%		
Al ₂ O ₃	91,6	83,7
Fe ₂ O ₃	3,9	7,6
SiO ₂	3,5	6,7
TiO ₂	0,3	0,9
P	0,00	0,02
S	0,00	0,00
Otros	0,7	1,1

Solicitud de Ficha de Datos de Seguridad a través del sitio web:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br