

CORÍNDON FLUX

Análise Granulométrica

% Retido

Grãos	FLUX Especial	FLUX
#30	0	0
#40	0	0
#200	39	33
#325	-	13
Finos	61	54
Diâmetro Médio (mm)	0,140	0,190

Outras Propriedades

Densidade Aproveitada	g/cm ³	2,08	2,33
Umidade	ml	0,2	0,1

Análise Química

%		
Al ₂ O ₃	91,6	83,7
Fe ₂ O ₃	3,9	7,6
SiO ₂	3,5	6,7
TiO ₂	0,3	0,9
P	0,00	0,02
S	0,00	0,00
Outros	0,7	1,1

Solicitações da Ficha de Segurança através do site:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_ptnsf/wPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br