



EcoBlast

Análise Granulométrica

% Retido

Grãos	8/16	8/35	16/30	20/40
#8	1	-	-	-
#12	46	-	-	-
#14	-	55	-	-
#16	49	-	-	-
#18	-	37	8	-
#20	3	-	38	1
#25	-	7	36	-
#30	-	-	14	59
#35	-	-	-	-
#40	-	-	3	38
#50	-	-	-	1
Finos	1	1	1	1
Diâmetro Médio (mm)	1,710	1,550	0,830	0,641

Análise Química

%

SiO ₂	55,5
Al ₂ O ₃	21,9
K ₂ O	8,7
Na ₂ O	6,9
Fe ₂ O ₃	3,8
CaO	1,6
TiO ₂	0,6
Outros	1,0

Análise Mineralógica

KAlSi ₃ O ₈ - Microclínio
AlSi ₂ O ₆ - Alcima
KAlSi ₃ O ₈ - Ortoclosaio
NaFe - Egrina
KNa ₃ Al ₄ Si ₄ O ₁₆ - Nefelina
Na ₄ Si ₃ Al ₃ O ₁₂ - Sodalita
NaAlSi ₃ O ₈ - Albita
KAl ₂ Si ₃ AlO ₁₀ (OH) ₂ - Muscovita 1M
Não contém sílica livre

Resistência a compressão psi, % finos

	8/16	8/35	16/30	20/40
5.000 psi	49,4	47,6	45,0	48,3

Outras Propriedades

	8/16	8/35	16/30	20/40
Densidade Bulk (g/cm ³)	1,41	1,39	1,34	1,30
Dureza de Mohs	5-6			

Solicitações da Ficha de Segurança através do site:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br



GRUPO CURIMBABA