



# LITEBALL

## Análise Granulométrica

% Retido

| Grãos               | #14/40 |
|---------------------|--------|
| #14                 | 0      |
| #18                 | 28     |
| #30                 | 60     |
| #35                 | 8      |
| #60                 | 4      |
| Finos               | 0      |
| Diâmetro Médio (mm) | 0,87   |

## Análise Química

%

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| SiO <sub>2</sub>               | 42  |
| TiO <sub>2</sub>               | 2,2 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2,2 |
| K <sub>2</sub> O               | 2,0 |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 50  |
| Outros                         | 1,6 |

## Outras Propriedades

|                 |                   |      |
|-----------------|-------------------|------|
| Umidade         | %                 | 0,3  |
| Densidade Solta | g/cm <sup>3</sup> | 1,05 |

Solicitações da Ficha de Segurança através do site:  
[intranet.infobasys.com.br/Produto\\_FSM/Curimbaba/FSM\\_ptnsl/wPortal?OpenPage](http://intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_ptnsl/wPortal?OpenPage).

+55 35 3729-7600 • [comercial@grupocurimbaba.com.br](mailto:comercial@grupocurimbaba.com.br)