

MICROCAST 60

Análisis de Malla

% Retenido

Granos	10/30	16/30	18/40	30/80	140 MF
#10	1	-	-	-	-
#12	14	-	-	-	-
#16	-	2	-	-	-
#18	-	23	1	-	-
#20	-	-	16	-	-
#25	-	-	42	-	-
#30	84	74	33	1	-
#35	-	-	7	20	-
#40	-	-	1	29	-
#50	-	-	-	37	-
#80	-	-	-	12	-
#140	-	-	-	-	14
#200	-	-	-	1	-
Finos	1	1	-	-	-
Diámetro Medio (mm)	1,240	0,870	0,740	0,410	-

Análisis Mineralógica

%
 Mullita Al_2SiO_5 >85%

Análisis Químico

%	
Al_2O_3	58,3
SiO_2	34,7
TiO_2	2,4
Fe_2O_3	2,0
K_2O	1,9
Otros	0,7

Otras Propiedades

		10/30	16/30	18/40	30/80	140 MF
Densidad Bulk	g/cm ³	-	-	-	-	1,16
Índice Magnético	%	< 0,10				
Porosidad Aparente	%	6,4				
Absorción Aparente	%	2,6				
Masa Específica Aparente	g/cm ³	2,5				

Solicitudes de la Hoja de Seguridad a través del sitio web:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_ptnswPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br



GRUPO CURIMBABA