

MICROCAST 60

Análise Granulométrica

% Retido

Grãos	10/30	16/30	18/40	30/80	140 MF
#10	1	-	-	-	-
#12	14	-	-	-	-
#16	-	2	-	-	-
#18	-	23	1	-	-
#20	-	-	16	-	-
#25	-	-	42	-	-
#30	84	74	33	1	-
#35	-	-	7	20	-
#40	-	-	1	29	-
#50	-	-	-	37	-
#80	-	-	-	12	-
#140	-	-	-	-	14
#200	-	-	-	1	-
Finos	1	1	-	-	-
Diâmetro Médio (mm)	1,240	0,870	0,740	0,410	-

Análise Mineralógica

%
 Mulita $Al_6Si_2O_{13}$ >85%

Análise Química

%	
Al_2O_3	58,3
SiO_2	34,7
TiO_2	2,4
Fe_2O_3	2,0
K_2O	1,9
Outros	0,7

Outras Propriedades

		10/30	16/30	18/40	30/80	140 MF
Densidade Bulk	g/cm ³	-	-	-	-	1,16
Índice Magnético	%			< 0,10		
Porosidade Aparente	%			6,4		
Absorção Aparente	%			2,6		
Massa Específica Aparente	g/cm ³			2,5		

Solicitações da Ficha de Segurança através do site:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br



GRUPO CURIMBABA