

Special Activated Artificial Corindon

Análisis de Malla

% Retenido

Granos	10/30	20/50
#10	5	-
#16	-	1
#30	94	-
#50	-	98
Finos	1	1
Diámetro Médio (mm)	1,650	0,740

Otras Propiedades

		10/30	20/50
Densidad Bulk	g/cm ³	0,90	0,87
Pérdida por Abrasión	%	16,5	21,9
Humidad	%	0,40	1,78
Pérdida por Ignición	%	4,50	4,50
Superficie	m ² /g	205	251

Análisis Químico

%	
Al ₂ O ₃	89,2
Fe ₂ O ₃	5,95
SiO ₂	3,84
TiO ₂	0,50
K ₂ O	0,03
Otros	0,50

Análisis Mineralógica

B/ Piomita - Al(OH)
Gibbsita - Al(OH) ³
Corídon- αAl ₂ O ₃
Hematita- αFe ₂ O ₃
Kaolinita - Al ₂ Si ₂ O ₅ (OH) ₄

Solicitudes de la Hoja de Seguridad a través del sitio web:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br



GRUPO CURIMBABA