

Special Activated Artificial Corindon

Análise Granulométrica

% Retido

Grãos	10/30	20/50
#10	5	-
#16	-	1
#30	94	-
#50	-	98
Finos	1	1
Diâmetro Médio (mm)	1,650	0,740

Outras Propriedades

		10/30	20/50
Densidade Bulk	g/cm ³	0,90	0,87
Perda por Abrasão	%	16,5	21,9
Umidade	%	0,40	1,78
Perda ao Fogo	%	4,50	4,50
Área Superficial	m ² /g	205	251

Análise Química

%	
Al ₂ O ₃	89,2
Fe ₂ O ₃	5,95
SiO ₂	3,84
TiO ₂	0,50
K ₂ O	0,03
Outros	0,50

Análise Mineralógica

B/ Piomita - Al(OH)

Gibbsita - Al(OH)³

Corídon- αAl₂O₃

Hematita- αFe₂O₃

Kaolinita - Al₂Si₂O₅(OH)₄

Solicitações da Ficha de Segurança através do site:
intranet.infobasys.com.br/Produto_FSM/Curimbaba/FSM_pt.nsf/wPortal?OpenPage.

+55 35 3729-7600 • comercial@grupocurimbaba.com.br



GRUPO CURIMBABA